



Scheda prodotto Mepol HX

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Mepol HX

Rivestimento



Dosaggi consigliati:



Trattamento protettivo
non diluito

I vantaggi:

Trattamento protettivo parzialmente resistente ai disinfettanti.
Trattamento protettivo per rivestimenti per pavimenti con protezione antiscivolo a norma DIN 18032.

Impiego:

Per il trattamento di rivestimenti per pavimenti duri e resilienti (PVC, linoleum, pietra naturale e artificiale, ecc.).

Informazioni utili:

Agitare bene prima dell'uso!

Non adatto ai rivestimenti per pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità, nonché alle aree esterne e umide.

I rivestimenti per pavimenti porosi devono essere preventivamente trattati con Porosol.

Caratteristiche:

a base di polimeri e cera

DIN 18032, elevata protezione antiscivolo

aspetto lucido

la diffusione del vapore acqueo rimane invariata

forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua

pH Concentrato:



Componenti principali:

Polimeri, cera, solventi, tensioattivi, conservanti

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Trattamento protettivo

Il pavimento deve essere asciutto (umidità residua < 3%) e non devono essere presenti vecchi trattamenti. Pulire il rivestimento per pavimenti a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Distribuire il prodotto in 2-3 strisce sottili lavorando a settori. Tempo di asciugatura minimo di 60 min. per ogni striscia. Se necessario lucidare con un pad morbido una volta completata l'asciugatura (2-3 giorni).